



Gebrauchsanweisung:

Schmirlen Sie die Oberfläche des Propellers mit neuwertigen, scharfen Schmirgelpapier (Korn 80 – 100) oder Sandstrahlen Sie den Propeller in der vorgegebenen Oberflächenrauheit.

Entfernen Sie Staub und Dreck mit einem Lappen oder Bürste.

Benutzen Sie niemals Lösungsmittel zum Reinigen! Durch die Adhäsionswirkung kann die Haltbarkeit des Farbaufstriches erheblich beeinträchtigt werden.

Zum Entfernen von Öl- und/oder Fettrückständen empfiehlt der Farbhersteller sein Produkt SOLVENT 102 ANTISILICONE oder *Azeton*, welches durch die SPW erworben werden kann. Die Propelleroberfläche **darf nur** vor und nach dem Anrauen durch Schmirgelpapier oder Sandstrahlen mit dem **empfohlenen Reiniger SOLVENT 102 bzw. *Azeton*** gereinigt werden.

Tragen Sie, nachdem die Oberfläche angeraut wurde und diese staubfrei und trocken ist, einen Anstrich des mitgelieferten METALL PRIMER auf. (Trocknungszeit ca. 6-8 Std.)

Nach der Trocknungszeit des Primers von wenigstens 6 Std., tragen Sie bitte das Propellerantifouling VELOX PLUS auf. (wenigstens 2, besser 3 Anstriche, je nach Bewuchsintensität; Trocknungszeit zwischen den Anstrichen wenigstens 4 Stunden)

Hinweis: Bitte mit einer kl. Rolle oder idealer weise mit Spritzpistole auftragen.

Trocknungszeiten bei 18°C:

Staubfrei nach 30 min.

Handtrocken nach 2 Std.

Überstreichbar nach 8 Std.

Ergiebigkeit 0.5ltr. ca. 4m²

Zu Wasser gehen nach min. 24 Std.; max. 4 Monate



Neues, gut wirkendes Propellerantifouling

VELOX PLUS

VELOX PLUS ist ein spezielles Antifouling für Bronze Propeller und anderer Unterwasserteile, wie Welle, Wellenbock oder das Endstück des Stevenrohrs sowie Z-Antriebe oder Ruderanlagen. Zu der sehr guten Wirkungsweise des VELOX PLUS gegen Bewuchs wirkt es zudem als Schutz vor Elektrolyse. Hierfür ist es vor dem Anstrich mit dem Antifouling notwendig, eine Sperrschicht mit dem zugehörigen Metall Primer aufzutragen. Danach ist der Propeller vor Bewuchs und Elektrolyse bestens geschützt.

VELOX PLUS gibt es bei SPW in den Farben weiß und schwarz. Das VELOX PLUS ist erhältlich in 0,25l oder 0,50l Gebinden. In den gleichen Einheiten wird der Metall Primer angeboten. VELOX PLUS und der Primer werden als Komplett-Set verkauft.

Wir vom Hause SPW sind begeistert, da sich das VELOX PLUS unter unseren eigenen Yachten in der Nord- und Ostsee hervorragend bewährt hat. Gleiches hörten wir von Kunden aus dem Mittelmeer.

Anwendungs- und Sicherheitshinweis:

- die Lufttemperatur sollte mind. +7°C betragen (ideal 14°-20°C)
- die Luftfeuchtigkeit sollte nicht über 77% liegen / (max. 80-85% darüber hinaus keine Herstellergarantie!)
- die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, staubfrei und angeraut sein.
- die Oberfläche darf nicht nach dem anrauen mit Reinigungs- oder Lösungsmittel behandelt werden!
- Haut- und Atemschutz ist anzuwenden. Nicht in die Hände von Kinder gelangen lassen.
-

Infos und Verkauf: S.P.W. Sail Propeller und Wellenbau GmbH
Westkai 58
27572 Bremerhaven Tel.: +49 (0) 471 / 77 047 Fax: +49 (0) 471 / 77 444
info@spw-gmbh.de / www.spw-gmbh.de

**QR Code für Sicherheitsdatenblatt Velox Plus und Primer
oder als Download unter www.spw-gmbh.de/de/propeller-antifouling**

