

Vinyl Primer Spray

Produktbeschreibung

Typ

Dies ist ein einkomponentiger, physikalisch trocknender Vinylsealer/-primer. Schnelltrocknend.

Besondere Merkmale und Nutzen

Durch den hohen Anteil an Aluminiumflocken bietet das Produkt einen guten Schutz vor Wasser. Bietet ausgezeichnete Haftung für Antifouling. Für eine einfache Applikation wird das Produkt in Sprühdosen geliefert.

Empfohlene Anwendung

Für die Verwendung auf Motoren, Klappen, Propellern und Leichtmetallteilen unter Wasser. Speziell vorgesehen als Vorbereitung für Aqualine Antifouling geliefert in einer Sprühdose.

Produktdaten

Farbtöne	aluminium		
Festkörper	38	± 2	Volumen%
Flammpunkt	Geschlossener Tiegel: -7°C (19,4°F)		
VOC - USA	615	g/l	EPA Method 24

Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Vinyl Primer Spray	0.4	0.4

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass lokale Varianten auf Grund lokaler Richtlinien in Packgröße und Füllmenge abweichen können.

Anwendungsdaten

Empfohlene Schichtstärke pro Anstrich

Trocken	Minimum	30 µm
Trocken	Maximum	40 µm
Trocken	Typisch	35 µm
Nass	Minimum	80 µm
Nass	Maximum	105 µm
Nass	Typisch	95 µm

Ergiebigkeit pro Anstrich

Theoretisch	Minimum	9,5 m ² /l
Theoretisch	Maximum	12,7 m ² /l
Theoretisch	Typisch	10,9 m ² /l

Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

Verdüner

Jotun Thinner No. 7

Trocknungszeiten

Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Untergrundtemperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Oberflächen(hand)trocken	30min	20min	15min	10min
Durchgetrocknet	4h	3h	2h	1.5h
Überstreichbarkeitsintervall, Minimum	4h	3h	2h	2h

Verarbeitungshinweise

Oberflächenvorbehandlung

Fettige, ölige oder anderweitig verunreinigte Flächen mit einem empfohlenen Jotun Yachting Reiniger waschen. Vor dem Beschichten muss die Fläche geschliffen oder abgetragen werden. Umgebende Bereiche, die nicht beschichtet werden, müssen abgedeckt werden. Für beste Ergebnisse muss der Untergrund sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein.

Grundierung

Vor Beginn der Farbarbeiten das Gebinde 2 Minuten lang schütteln. Die Sprühdose 15-25 cm von der Fläche entfernt halten. Zwei Anstriche applizieren. Zwischen den Anstrichen 30 Minuten trocknen lassen. Die Sprühdose kopfüber halten und 3 Sekunden sprühen, um die Düse zu reinigen.

Endanstrich

Drei Anstriche des ausgewählten Antifoulings applizieren.

Bemerkungen

Lagerung in direktem Sonnenlicht und bei Temperaturen über 50 °C vermeiden.

Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Vinyl Primer Spray 48 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.